

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ
ДАВЛЕНИЕМ**

Марки

**ГОСТ
18175—78**

Tin-free pressure-worked bronzes.
Grades

ОКП 17 3610

Дата введения 01.01.79

1. Настоящий стандарт распространяется на безоловянные бронзы, обрабатываемые давлением, предназначенные для изготовления заготовок и полуфабрикатов.

Информационные данные соответствия требований настоящего стандарта и стандартов СЭВ приведены в приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Химический состав сплавов должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Примеси, не определяемые и не указанные в таблице, учитывают в общей сумме примесей.

4. Характерные свойства и назначение безоловянных бронз, обрабатываемых давлением, указаны в приложении 1.

5. Виды полуфабрикатов указаны в приложении 2.

Таблица 1

по настоящему стандарти	Обозначение марки	Химический состав, %					
		по стандарту СЭВ 377—76	Алюминий	Бериллий	Железо	Марганец	Никель
БрА5	CuAl5	4,0—6,0	—	—	—	—	—
БрА7	CuAl8	6,0—8,0	—	—	—	—	—
БрАМи9—2	CuAl9Mn2	8,0—10,0	—	—	1,5—2,5	—	—
БрАМи10—2	—	9,0—11,0	—	—	1,5—2,5	—	—
БрАЖ9—4	CuAl9Fe3	8,0—10,0	—	2,0—4,0	—	—	—
БрАЖМи10—3—1,5	CuAl110Fe3Mn1	9,0—11,0	—	2,0—4,0	1,0—2,0	—	—
БрАЖН10—4—4	CuAl110Fe4Ni4	9,5—11,0	—	3,5—5,5	—	3,5—5,5	—
БрБ2	CuBe2Ni(Co)	—	1,8—2,1	—	—	0,2—0,5	—
БрБНТ1,9	CuBe2NiTi	—	1,85—2,10	—	—	0,2—0,4	—
БрБНТ1,9Мг	—	—	1,85—2,10	—	—	0,2—0,4	—
БрКМи3—1	CuSi3Mn1	—	—	—	1,0—1,5	—	2,7—3,5
БрКН1—3	—	—	—	—	0,1—0,4	2,4—3,4	0,6—1,1
БрМи5	—	—	—	—	4,5—5,5	—	—
БрАЖНМи9—4—4—1	—	8,8—10,0	—	4,0—5,0	0,5—1,2	4,0—5,0	—
БрМп0,3	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

по настоящему стандарти	Обозначение марки	Химический состав, %					
		по стандарту СЭВ 377—76	Магний	Мель	Олово	Кремний	Алюминий
БрА5	CuAl5	—	Остальное	0,1	0,1	—	0,03
БрА7	CuAl8	—	»	0,1	0,1	—	0,03
БрАМи9—2	CuAl9Mn2	—	»	0,1	0,1	—	0,03
БрАМи10—2	—	—	»	0,1	0,1	—	0,03

С. 3 ГОСТ 18175—78

Продолжение табл. I

Обозначение марки по стандарту СЭВ 377—76	Массовая доля основных компонентов						Химический состав, %					
	Магний	Мель	Олово	Крем- ний	Алюми- ний	Никель	Свинец	Фосфор	Железо	Цинк	Марга- ней	Всего
БрАЖ9—4	CuAl9Fe3	—	Остальное	0,1	0,1	—	0,01	0,01	—	1,0	0,5	1,7
БрАЖМи10—3—1,5	CuAl10Fe3Mn1	—	»	0,1	0,1	—	0,03	0,01	—	0,5	—	0,7
БрАЖН10—4—4	CuAl10Fe4Ni4	—	»	0,1	0,1	—	0,02	0,01	—	0,3	0,3	0,6
БрБ2	CuBe2Ni (Co)	—	»	—	0,15	0,15	—	0,005	—	0,15	—	—
БрБНТ1,9	CuBe2NiTi	—	»	—	0,15	0,15	—	0,005	—	0,15	—	—
БрБНТ1,9Мг	—	0,07—0,13	»	—	0,15	0,15	—	0,005	—	0,15	—	—
БрКМи3—1	CuSi3Mn1	—	»	0,25	—	—	0,2	0,03	—	0,3	0,5	—
БрКН1—3	—	—	»	0,1	—	0,02	—	0,15	—	0,1	0,1	—
БрМи5	—	—	»	0,1	0,1	—	—	0,03	0,01	0,35	0,4	—
БрАЖНМи9—4—4—1	—	—	»	0,1	0,1	—	—	0,02	0,01	—	0,5	—
БрМп0,3	—	0,2—0,5	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2

П р и м е ч а н и я.

1. В бронзе марки БрА5, применяемой для производства конденсаторных труб, допускается массовая доля мышьяка до 0,4 %.
2. В бронзе марки БрАЖН10—4—4 массовая доля алюминия допускается до 11,5 %, при этом массовая доля железа и никеля должна быть не менее 4 % каждого.
3. В бронзе марки БрКМи3—1 по согласованию изготавителя с потребителем допускается до 2 % железа без учета его в общей сумме примесей.
4. По согласованию изготавителя с потребителем может нормироваться:
 - а) содержание примесей мышьяка и сурьмы в бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9—2, БрАМц10—2, БрАЖ9—4, БрАЖМц10—3—1,5, БрАЖН10—4—4;
 - б) содержание примесей мышьяка, сурьмы и фосфора в бронзах марок БрКМи3—1 и БрКН1—3.
5. В бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9—2, БрАМц10—2, БрАЖ9—4, БрАЖМц10—3—1,5, БрМцБ массовая доля никеля допускается до 0,5 % без учета его в общей сумме примесей.

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2).

Таблица 2

Обозначение марки		Химический состав, %														Примеси, не более	
по настоящему стандарту	по СТ СЭВ 731—77	Алюминий	Берилий	Железо	Марганец	Никель	Кремний	Титан	Кадмий	Магний	Серебро	Хром	Фосфор	Теллур	Медь	Всего	
БрСр0,1	CuAg0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,08—0,12	—	—	—	—	—	0,1	Остальное
БрХ1	CuCr1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4—1,2	—	—	—	»	0,3	
—	CuFeP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,004—0,012	0,3—0,8	—	»	0,2	
БрКд1	CuCd1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9—1,2	—	—	—	—	—	0,3	

П р и м е ч а н и я:

- Массовая доля кислорода в бронзе БрСр0,1 не должна превышать 0,06 %.
- В сплаве марки CuCr1 допускаются за счет меди дополнительные легирующие компоненты, сумма которых не должна превышать 0,3 %.

(Введена дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 18175—78 и СТ СЭВ 377—76

Требования	ГОСТ 18175—78	СТ СЭВ 377—76
Регламентирование примесей	БрАЖ9—4 Массовая доля примесей, %, не более: марганца — 0,5 свинца — 0,01	CuA19Fe3 Массовая доля примесей, %, не более: марганца — 0,8 свинца — 0,02
Марки	БрАМц10—2 БрБНТ1,9Мг БрКН1—3 БрМц5 БрАЖНМц9—4—4—1 БрМг0,3	Отсутствуют

С. 5 ГОСТ 18175—78

Информационные данные о соответствии ГОСТ 18175—78 и СТ СЭВ 731—77

Требования	ГОСТ 18175—78	СТ СЭВ 731—77
Регламентирование примесей	БрКд1 Массовая доля суммы примесей — 0,30 %	CuCd1 Массовая доля суммы примесей — 0,35 %
Марка	Соответствует полностью. В СССР не изготавливается	CuFeP

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

Характерные свойства и примерное назначение безоловянных бронз, обрабатываемых давлением

Тип бронзы	Марка	Характерное свойство	Назначение
Алюминиевые бронзы	БрА5 (CuA15)	Деформируется в холодном и горячем состоянии, коррозионно-стойкая, жаропрочная, стойкая к истиранию	Монеты, детали, работающие в морской воде, детали для химического машиностроения
	БрА7 (CuA18)	Деформируется в холодном состоянии, жаропрочная и стойкая к истиранию, коррозионно-стойкая, в части, к серной и уксусной кислотам	Детали для химического машиностроения, скользящие контакты
	БрАЖМц10—3—1,5 (CuAl10Fe3Mn1) БрАЖН10—4—4 (CuAl10Fe4Ni4) БрАЖНМц9—4—4—1	Плохо деформируется в холодном состоянии, деформируется в горячем состоянии, высокая прочность при повышенных температурах, коррозионно-стойкая, высокая эрозионная и кавитационная стойкости	Трубные доски конденсаторов, детали для химической аппаратуры
	БрАМц9—2 (CuA19Mn2)	Высокое сопротивление при знакопеременной нагрузке	Трубные доски конденсаторов, износостойкие детали, винты, валы, детали для гидравлических установок
	БрАМц10—2	Высокое сопротивление при знакопеременной нагрузке	Заготовки, фасонное литье в судостроении
	БрАЖ9—4 (CuA19Fe4)	Высокие механические свойства, хорошие антифрикционные свойства, коррозионно-стойкая	Шестерни, втулки, седла клапанов в авиапромышленности, в машиностроении для отливок массивных деталей в землю
Бериллиевые бронзы	БрБ2 (CuBe2Ni (Co) БрБНТ1,9 (CuBe2NiTi) БрБНТ1,9Mg	Высокая прочность и износостойкость, высокие пружинные свойства, хорошие антифрикционные свойства, средняя электропроводность и теплопроводность, очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии	Пружины, пружинящие детали ответственного назначения, износостойкие детали всех видов, неискрящие инструменты

Продолжение

Тип бронзы	Марка	Характерное свойство	Назначение
Кремниевые бронзы	БрКМц3—1 (CuSi3Mn1)	Коррозионно-стойкая, пригодна для сварки, жаропрочная, высокое сопротивление сжатию	Детали всех видов для химических аппаратов, пружины и пружинящие детали, детали для судостроения, а также сварных конструкций
	БрKH1—3	Высокие механические и технологические свойства, коррозионно-стойкая, хорошие антифрикционные свойства	Ответственные детали в моторостроении, направляющие втулки
Марганцевые бронзы	БрМц5	Высокие механические свойства, хорошая деформируемость в горячем и холодном состояниях, коррозионно-стойкая, повышенная жаропрочность	Детали и изделия, работающие при повышенных температурах
Кадмийевые и магниевые бронзы	БрKd1 (CuCd1) БрMg0,3	Высокие электропроводность и жаропрочность	Коллекторы электродвигателей, детали машин контактной сварки и другие детали
Серебряная бронза	БрCр0,1 (CuAg0,1)	—	Коммутаторы, коллекторные кольца, обмотки роторов турбогенераторов
Хромовая бронза	БрX1 (CuCr1)	—	Электроды для сварки, электродетали, оборудование сварочных машин
Теллуровая бронза	(CuFeP)	—	Детали, обрабатываемые на автоматах, элементы телетехнических, радиотехнических, электрических и электронных устройств

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Виды полуфабрикатов

Марка	Листы	Полосы	Ленты	Прутки	Профили	Трубы	Проволока	Поковки
БрА5	×	×	×	×		×	×	
БрА7	×	×	×	×		×	×	×
БрАМц9—2		×	×	×			×	×
БрАМц10—2								×
БрАЖ9—4				×		×		×
БрАЖМц10—3—1,5				×		×	×	×
БрАЖН10—4—4				×		×		×
БрБ2		×	×	×		×	×	
БрБНТ1,9		×	×	×		×	×	
БрБНТ1,9Мг			×					
БрКМц3—1	×	×	×	×			×	
БрКН1—3				×	×			×
БрМц5								×
БрАЖНМц9—4—4—1				×				×
БрКд1					×			
БрМг0,3					×			

П р и м е ч а н и е. Знак «×» означает применение марки для изготовления указанных полуфабрикатов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.02.78 № 365
3. ВЗАМЕН ГОСТ 18175—72
4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 377—76 и устанавливает дополнительные требования к марке БрАЖ9—4 в части содержания свинца и фосфора, а также устанавливает марки БрАМц10—2, БрБНТ1, 9Мг, БрКН1—3, БрМц5, БрАЖНМц9—4—4—1, БрМг0,3 и соответствует СТ СЭВ 731—77 и устанавливает дополнительные требования к массовой доле суммы примесей в марке БрКд1
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1980 г., апреле 1988 г. (ИУС 5—80, 7—88)

С о д е р ж а н и е

ГОСТ 613—79 Бронзы оловянные литьевые. Марки	3
ГОСТ 5017—74 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки	6
ГОСТ 493—79 Бронзы безоловянные литьевые. Марки	9
ГОСТ 17328—78 Бронзы безоловянные литьевые в чушках. Технические условия	12
ГОСТ 18175—78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки	16

Цветные металлы

БРОНЗА
Технические условия
Марки

БЗ 10—99

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Т.И. Кононенко*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 28.04.2000. Подписано в печать 22.05.2000. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 2,79. Уч.-изд.л. 1,95. Тираж 450 экз. Зак. 39. Изд. № 2519/2. С/Д 618.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Калужская типография стандартов, 248021, Калуга, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138